



...das wirkt!

TECHNICKÝ LIST

CARAMBA HOCHLEISTUNGS ROSTSCHUTZGRUNDIERUNG

Antikorozní základová barva, červenohnědá



Oblast použití:

CARAMBA Hochleistungs Rostschutzgrundierung je speciální základová barva ve spreji pro opravné nátěry.

Popis a vlastnosti:

CARAMBA Hochleistungs Rostschutzgrundierung je obzvláště dobře přelakovatelný jednosložkový vodou ředitelným krycím lakem. Dobré přilnavé a antikorozní vlastnosti rychleschnoucí základní barvy podporují dobrý stav krycího laku. Okrajové části broušených a natíraných částí jsou dobře izolovány.

Barva může být použita na polyuretanové tmely. Na polymerových tmelech je před použitím třeba vyzkoušet kompatibilitu.

Použití:

Příprava podkladu: U pracovních základních nátěrů, starých laků a polyesterových základů se musí vytvrdlý, nelepavý a nepružný základ obrousit a následně očistit.

U hliníku a pozinkovaného ocelového plechu se musí základ očistit, jemně obrousit a důkladně dočistit a vysušit.

U ocelových plechů musí být povrchy suché, čisté, bez rzi, mastnoty a adhezních přípravků. Lesklé plechy očistěte, odmastěte a obruste.

Lakování:

Důkladně protřepejte, dokud neuslyšíte štěrčení míchacích kuliček (nejméně 2 minuty). Kruhově nebo křížově nastříkejte ze vzdálenosti 15 – 20 cm a nechte zaschnout. Doporučená tloušťka suchého filmu je přibližně 30 µm.

Po použití nádobku otočte rozprašovačem dolů a stříkněte naprázdno, aby se vyčistila tryska.

CARAMBA Hochleistungs Rostschutzgrundierung je obvykle přetíratelný bez mezibroušení. Případný prach může být snadno odstraněn po 30 minutách vlhkým smirkovým papírem P600. Produkt je do 30 minut po nanesení odstranitelný technickým benzínem.

Optimální teplota pro zpracování je +20 °C. Produkt není citlivý na mráz.

Technické informace:

Barva: RAL 8012 červená hnědá

Doba schnutí:

Suchý na dotek po 10 – 15 minutách

Nelepící a suchý pro přepravu po cca 1,5 hod



APEX Central Europe, s.r.o.

664 56 Blučina 627

Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz,

www.apexsystems.cz

Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení



...das wirkt!

Přetíratelný po 10 – 15 minutách jedno a dvousložkovými základními barvami (alkydové, akrylové a celulózní)

Možnost tmelování:

Po 10 minutách sušení na vzduchu a 10 minutách v sušárně při 60 °C.

Po 60 minutách sušení na vzduchu polyesterovými jemnými tmely a PE skleněnými tmely.

Syntetickými tmely pouze po testu kompatibility, jelikož je možné částečné rozpouštění.

Tepelná odolnost: krátkodobě až do +140 °C, dlouhodobě do +80 °C

Pojivo: polyvinylbutyral (PVB)

Poznámka:

Dbejte bezpečnostních pokynů na etiketě a v aktuálním bezpečnostním listu.

Obj. číslo	Název	Objem	Balení ks
691509	Hochleistungs Rostschutzgrundierung	500 ml	6



APEX Central Europe, s.r.o.

664 56 Blučina 627

Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz,

www.apexsystems.cz

Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení